

## BAMBOOTouch Outdoor Massief

### Massief Ceylon

D18BCE140.185  
D20BCE140.220  
D20BCE180.220

- Afmetingen:** 18 x 140 x 1850 mm  
20 x 140 x 2200 mm  
20 x 180 x 220 mm
- Afwerking:** Tand en groef 4 kanten
- Decor :** 1 kant effen - 1 kant geribbeld franse kam
- Kleur:** Ceylon (lichtbruin)
- Plaatsing:** Op steunbalken met clips (zie plaatsingsfiche)
- Palet :** Inhoud voor 18x140x1850 mm = 196 planken/palet (50 m<sup>2</sup>)  
Inhoud voor 20x140x2200 mm = 120 planken/palet (37 m<sup>2</sup>)  
Inhoud voor 20x180x2200 mm = 112 planken/palet (44 m<sup>2</sup>)
- Onderhoud :** Zie onderhoudsfiche BambooTouch Outdoor massieve terras
- Opgepast:** Zoals voor alle terrassen in hout zijn barstjes en kleurwijzigingen normaal

BRINELL HARDHEID	9.5 kg/mm <sup>2</sup> - norm EN 1534 (Rapport CTIB 5229/2)
SAMENTREKKINGSCOËFFICIËNT	0,14% per % vochtigheidsvariatie
VOCHTIGHEIDSGRAAD	10 tot 14 % bij 20 °C en 65% relatieve vochtigheid 8% bij 20 °C en 50% relatieve vochtigheid
DICHTHEID	1150 kg/m <sup>3</sup>
BIOLOGISCHE DUURZAAMHEID	Klasse 1 (EN 335)
BRANDNORM	BFLS1
FORMALDEHYDE UITSTOOT	0,4 mg/ m <sup>2</sup> h - GB/T17657-2013) norm
THERMISCHE WEERSTAND	Klasse A (UL 723,ANSI/NFPA N°255, UBC N°255, UBC N° 8-1)
STATISCHE BUIGSTERKTE	86.9 Mpa (GB/T17657-2013)
MODULAIRE ELASTICITEIT	13970 Mpa (GB/T17657-2013)
ZWELLINGSGRAAD – MAX. DIKTE	1.9% (GB/T30364-2013)
ZWELLINGSGRAAD – MAX. BREEDTE	0.4% (GB/T30364-2013)
SLIPBESTENDIGHEID	USRV 58 (CEN/TS15676)
TERMIETEN BESTENDIGHEID	Klasse 8 (AWPA-2012, AWPA E1-09)

